

同条件での編地作成による熱セット後の縮率データ(当社比)

単位C(センチ)

表素材	× プレーティング	d	パワー	縮率	単位C(センチ)																																
					3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67
12G 綿40/2 1P ソッキ		-		0%	熱セット後寸法75c(1Pソッキ)																																
※ 12G 綿40/2 1P×SKB300		30d	超低	8%	" 69c																																
12G 綿40/2 1P×WSダスリー		32d	低	27%	" 55c																																
12G 綿40/2 1P×シェルビーノ		76d	高	54%	" 35c																																