

ニット素材用万能補強糸
S/Sニット素材に最適なプレーティングヤーン
薄く軽く仕上がります

Knit Material Allround Yarn
SKB - 300

- 編地を薄く軽くし、コストダウンが期待出来ます
- ワンランク上の編み目(ゲージ)が表現可能です
- ストレッチ感やポテポテ感を出さずに、
編地の厚さや透け感の調整が可能です
- デリケートな素材の補強糸として
- リバーシブルの接結糸として

SKB - 300 Knit Material Allround Yarn

COLOR SAMPLE

発売元 株式会社ニットマテリアル
TEL 055-237-3309
FAX 055-237-8344

製造元 マエダ繊維工業株式会社

ニット素材用万能補強糸
S/Sニット素材に最適なプレーティングヤーン
薄く軽く仕上がります

SKB-300

30d (33dt)
ナイロン100%
200g巻/23色展開

特長及び使用用途

- 従来のポリウレタンを使用したストレッチ糸に比べ比重が軽く、熱セット後の縮率が少ないため目付が掛からず、編時間が短縮されますので、大幅なコストダウンが期待出来ます。
- ワンランク上の編み目(ゲージ)が表現可能です。
適合ゲージ 12G→14G風 ○ 14G→16G風 ◎ 16G→18G風 ◎
※細めの番手1Pに対して使用すると素晴らしい効果が得られます。
※縮絨・ソーピング等を行うと更に効果が増します。
- 従来ストレッチ糸のような、ポテポテ感(暖かみ)が出ませんので、表素材の風合いや特徴を損ねません。春・夏素材のニット製品に最適。
- ストレッチ感を出さずに、編地の厚さや透け感の調整が可能です。
- デリケートな素材の補強糸として、リバーシブルの接結糸としてご使用下さい。
※ナイロンモノフィラメントのような、張り感や裁断面の当たり感(チクチク感)等がありませんので、安心してご使用頂けます。
- 極細(30d)なので、目立たず色合わせが簡単です。(アバウトでOK)

注意事項

- ・編地熱セットは、100～120℃(5～10秒)でスチームセットして下さい。
- ・ボーダー色の場合、色別の乱寸を防ぐため、生成(3050)1色をご使用下さい。
- ・透け防止等に使用される場合は、縮絨またはソーピングをお勧め致します。
- ・透かし柄や粗い編地等については、引っ掛かりにご注意下さい。
- ・編立時の張力(テンション)は、必ず緩めに設定下さい。
- ・編機のシンカー及び給糸口等にキズがありますと、糸切れの原因になりますのでご注意ください。

210
パープル

320
レッド

400
エンジ

670
ホワイト(晒)

790
イエロー

1060
ベージュ

1300
モカ

1480
S ブラウン

1400
L ブラウン

1470
M ブラウン

1490
MD ブラウン

1610
D ブラウン

1640
グリーン

2290
L ブルー

2590
M ブルー

2840
ネイビー

3030
D ネイビー

2870
S グレー

2940
L グレー

2980
M グレー

3020
D グレー

3040
ブラック


3050
生成

※生成(3050)で多くのカラーに対応可能です。(天竺プレーティング) サンプル作成時に試験の上、ご使用下さい。
※別注色は3kgより対応致します。(WSダスリーのカラーよりご指定下さい。)

澤田(株) NATURE 2/93 1P × SKB300 プレーティング 14G ソーピング
(ナチュレ)

CUPRO 55% COTTON 45%
C/# 137 (TOP)

NYLON 100%
C/# 3050 (生成)



澤田(株) AUTUMN-LINEN 2/52 1P × SKB300 プレーティング 14G ソーピング
(オータムリネン)

RY 70% W(防縮) 20% LINEN 10%
C/# 306

NYLON 100%
C/# 3050 (生成)

