

SSR500 ソフトシャーリングヤーン (薄地のシャーリング加工に最適)

使用用途 縫製用 (シャーリング加工及びスモッキング加工) 特徴 強度・風合い・安定性に優れ、充実のカラーバリエーションが魅力です。
巻量 150g 巻き 芯糸 ポリウレタン560d トータルデニール (緊張状態) 360d 伸度 約3.2倍
メーター数 約1050m (弛緩状態) 約3300m (緊張状態) 混率 (緊張状態) ナイロン56% ポリウレタン44%

【使用方法】

- ※ミシン及び刺繍機等で使用される場合、下糸にご使用下さい。
- ※横編機等で使用される場合は、プレーティングで裏側に編込んで下さい。
- ※縫製及び編込み後、必ず熱セット又は、浮かしアイロンでスチームをかけて下さい。(温度設定 100~120℃厳守 5~10秒)

【取扱い注意】

- ※糸が解けて落ちやすいので、袋に入れた状態、又はネット等をかけてご使用をお勧め致します。
- ※高温熱セット (温熱120℃以上) はお避け下さい。
- ※直接アイロンを当てる場合は、当て布をして下さい。
- ※伸縮性がある為、多少の乱寸が出る事があります。
- ※裸糸の状態での長期保管されたものと混ぜて使わないで下さい。
- ※必ず袋に入れた状態で保管して下さい。
- ※次のような場所には保管しないで下さい。
 - ・直射日光や蛍光灯に隣接する場所
 - ・湯煙、排出ガスの当たる場所
 - ・高温、多湿の場所
- ※染色加工等について
 - ・塩素系漂白剤は使用しないで下さい。
 - ・後染めは避けて下さい。
- ※ドライクリーニングは通常条件でお願い致します。
- ※乾燥は必ず陰干とし、直射日光は避けて下さい。
- ※別注色は5kgより承っております。WSダスリーorシエルビーノのカラー (305色) より対応致します。その他のカラーも対応可能です。
 - 5~10kg未満はチャージアップになります。
 - 10kg以上は通常価格にて承ります。