注意事項

ポリウレタンを使用しておりますので、編立後及び縫製後は、必ず蒸気セットを行って下さい。
温度設定は、100℃～120℃で6～10秒蒸気セットを行って下さい。
※蒸気(熱)セットを行わないと、クリーニング店等でタンブラー乾燥機等を使用した場合、
糸が大幅に縮むことがあります。

Stretch Material

STLEX® ストレックス

ストレックス取扱上の注意

1 工程通過のためのアフターオイル、マシンオイルはポリウレタンの劣化要因となりやすいため油剤の選択、付着量に注意が必要です。

2 洗濯後の乾燥は、直射日光を避け陰干しを行う事が必要です。

3 ガス直火テンター等のNoxガス発生元には、注意が必要です。

4 塩素系の薬剤は使用できません。

5 漂白には、酸素系の過酸化水素を使う事が必要です。

6 酸、アルカリの薬剤はph3.5-11.0の範囲での加工を推奨します。

HT1800　200ｇ巻 Pu180d×Pe75d×2

トータルデニール　180ｄ
混率　ポリウレタン　16%
　　ポリエステル　84%

HT2600　200ｇ巻 Pu280d×Pe75d×2

トータルデニール　194ｄ
混率　ポリウレタン　23%
　　ポリエステル　77%

LYCRA(ライクラ)はThe LYCRA Company社の商標です。

Handling Precautions

1 After-oil and machine oil for passing through the process tend to cause degradation of polyurethane, so careful attention must be paid to the selection and adhesion amount of the oil agent.

2 Drying after washing is necessary to avoid direct sunlight and shade.

3 Care must be taken for Nox gas generators such as gas direct flame tenters.

4 Chlorine-based drugs can not be used.

5 For bleaching, it is necessary to use oxygen type hydrogen peroxide.

6 It is recommended that acid and alkaline chemicals be processed in ph3.5 - 11.0 range.

LYCRA (Lycra) is a trademark of The LYCRA Company.

Stlex使用注意事项

1 中间工序的后加油和机油往往容易发生聚氨酯劣化，必须注意油剂的选择和附着量。

2 洗涤后干燥需要避免阳光直射并存放阴凉处。

3 必须注意液化气例如Nox气体发生源。

4 不能使用含氯的药剂。

5 对于漂白必须使用氧型过氧化氢。

6 建议在ph3.5 － 11.0范围使用酸性和碱性药剂进行加工。

LYCRA(ライクラ)はThe LYCRA Company公司的商标。

STLEX COLOR SAMPLE

ESTER〔エステル〕

白

No.598
晒

No.578
アイボリー

No.524
クリーム

No.515
ゴールド

No.579
ソフトイエロー

No.516
イエロー

No.581
カラシ

No.580
ウスカラシ

No.582
黄土

No.587
ラクダ

No.535
ペールオレンジ

No.571
ウスオレンジ

No.543
ダークオレンジ

No.572
バーミリオン

No.523
ブラウン

No.503
レッド

No.522
ベージュ

No.507
キャメル

No.521
ダークベージュ

No.577
スモークブラウン

No.520
モカブラウン

No.569
ウスピンク

No.536
ピンク

No.570
ローズピンク

No.573
アカエンジ

No.505
レッドワイン

No.519
ペールローズ

No.575
ローズ

No.591
ブドウ

No.537
バイオレット

No.568
ウスパープル

No.567
パープル

No.538
ラベンダー

No.502
エンジ

No.542
スカイブルー

No.565
アイリスブルー

No.541
ブルーグレー

No.508
マゼラングレー

No.564
オリエントブルー

No.527
ライトブルー

No.566
インクブルー

No.525
ダークブルー

No.514
ロイヤルブルー

No.588
スモーキーグリーン

No.589
ウスワサビ

No.590
ワサビ

No.544
イエローグリーン

No.584
ソフトグリーン

No.576
濃ブラウン

No.506
ジェーンブラウン

No.526
ダークブラウン

No.586
ダークオリーブ

No.532
モスグリーン

No.531
ダークモス

No.563
ターコイズブルー

No.545
ライトグリーン

No.510
グリーン

No.517
オリーブ

No.511
ダークグリーン

No.528
ライトグレー

No.529
グレー

No.509
ダークグレー

No.530
ブラックグレー

No.513
ネービー

No.501
ブラック