

縫製 (ミシン) 専用シャーリングヤーン

SSR500

従来品よりも細く・強く・安定性に優れ
充実のカラーバリエーション

(薄地のシャーリング加工に最適)

SSR500

使用用途	縫製用(シャーリング加工・スモッキング加工)
特徴	従来品よりも細く・強く・安定性に優れ 充実のカラーバリエーションが魅力です。
巻 量	150g巻き
芯 糸	ポリウレタン560d トータルデニール(緊張状態) 360d
伸 度	約3.2倍
メーター数	約1050m(弛緩状態) 約3300m(緊張状態)
混 率	ナイロン 56% ポリウレタン 44%

【使用方法】

- ※ミシン及び刺繍機等で使用される場合、
下糸にご使用下さい。
- ※横編機等で使用される場合は、
プレーティングで裏側に編込んで下さい。
- ※縫製及び編込み後、必ず熱セット又は、
浮かしアイロン等でスチームをかけて下さい。
(温度設定 100~120℃厳守 5~10秒)

【取扱い注意】

- ※糸が解けて落ちやすいので、袋に入れた状態、
又はネット等をかけてのご使用をお勧め致します。
- ※ポリウレタンを使用しておりますので、
熱や蒸気等により収縮する特性があります。
- ※高温熱セット(温熱120℃以上)はお避け下さい。
- ※直接アイロンを当てる場合は、当て布をして下さい。
- ※伸縮性がある為、多少の乱寸が出る事があります。
- ※裸糸の状態での長期保管されたものと
混ぜて使わないで下さい。
- ※必ず袋に入れた状態で保管して下さい。
- ※次のような場所には保管しないで下さい。
 - ・直射日光や蛍光灯に隣接する場所
 - ・湯煙、排出ガスの当たる場所
 - ・高温、多湿の場所
- ※染色加工等について
 - ・塩素系漂白剤は使用しないで下さい。
 - ・後染めは避けて下さい。
- ※ドライクリーニングは通常条件でお願い致します。
- ※乾燥は必ず陰干とし、直射日光は避けて下さい。

※別注色は、5kg(34本)以上より承ります。
WSダスリー or シエルビーノのカラーよりお選び下さい。

5~10kg未満はチャージアップ、
10kg(67本)以上は、通常価格にて承ります。

170
ピンク

210
ダークパープル

320
レッド

400
エンジ

560
オレンジ

1060
ベージュ

1300
モカベージュ

1500
ダークブラウン

1640
グリーン

2290
ライトブルー

2450
パープル

2690
ダークブルー

2840
ネイビー

2940
ライトグレー

2980
ダークグレー

3040
ブラック

3050
オフホワイト

